

Ficha técnica de producto

FILM AUTOMÁTICA 23 MY 500 MM TR	
Referencia interna: 40	
Film automática extensible de 23 my para el correcto enfardado y paletizado de la mercancía.	
Espesor (my):	23
Ancho de bobina (mm):	500
Color:	Transparente
Diámetro interior (mm):	76
Diámetro exterior (mm):	210
Peso por bobina (kg):	14 aprox.
Peso del mandril (kg):	1.8 aprox.
Metros por bobina (m):	1160 aprox.
Bobinas por palet:	50
Dimensiones del palet (cm):	100 x 120 x 120cm

PROPIEDADES FÍSICAS				
	Unidad	**Método**	**Tolerancia**	**Valor testeado**
Anchura	mm	Interno	500 + 2 / - 0	500 – 502
Grosor	my	Interno	23 + / - 5%	22 – 24
GSM	g / cm^2	Interno	21.16 + / - 5%	21 – 22
Rendimiento	m^2 / kg	Interno	47.25 + / - 5%	27.3

PROPIEDADES MECÁNICAS					
		Unidad	**Método**	**Tolerancia**	**Valor testeado**
Resistencia a la tensión	MD TD	kg / cm^2	ASTM D-882	90 + / - 5% 60 + / - 5%	90 70
Resistencia a la rotura	MD TD	kg / cm^2	ASTM D-882	380 min. 230 min.	600 - 650 240 - 250
Alargamiento a la rotura	MD TD	%	ASTM D-882	500 min. 700 min.	730 - 790 800 - 900
Resistencia al desgarre	MD TD	gm	ASTM D-1922	60 min. 300 min.	730 – 790 800 – 900
Fuerza de adherencia		N	ASTM D-5458	1	0.8 – 1.1
Fuerza de punción		N	Interno	20 min.	25
Último estiramiento		%	Interno	150 max.	150

En virtud del RGPD 679/2016 de 27 de abril de 2016 de Protección de datos, por aplicación del deber de informar del artículo 14, el Responsable del tratamiento es FCO. GONZALEZ CANO Y M.R.G., S.L., con domicilio en CARRETERA NACIONAL, 340, KM 695 APDO. 144 S/N, C.P.: 03350 - COX (ALICANTE). Puede consultar la información adicional sobre protección de datos y ejercicio de derechos a través de WWW.CENTROEMBALAJE.COM y en sede CTRA. NACIONAL 340, KM 695 APDO. 144 S/N 03350 COX - ALICANTE.